

WEICON лак-фиксатор для болтов

Описание

Лак-фиксатор для болтов WEICON – это быстро высыхающий лак на основе растворителя для маркировки и пломбирования резьбовых соединений. Обладает хорошей адгезией практически ко всем материалам. Обеспечивает защиту болтов от манипуляции (опломбирование), предотвращает отвинчивание и способствует контролю готовых изделий. Использование лака способствует защите электропроводящих деталей, предохраняет от появления фреттинг-коррозии.



Хранение

Лак-фиксатор для болтов WEICON может храниться в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре как минимум 18 месяцев. Лак следует хранить вдали от источников нагрева и избегать попадания прямых солнечных лучей.

Стандартная фасовка

Артикул 30021030 (RAL 1021) желтый – 30 гр
 Артикул 30022030 (RAL 6010) зеленый – 30 гр
 Артикул 30020030 (RAL 3000) красный – 30 гр

Примечание

Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предоставляют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

Лак-фиксатор для болтов WEICON устойчив к воде, бензину, дизельному и минеральному маслу, жидкому парафину, растворенным кислотам и щелочным растворам. При неразрешенной манипуляции документирует контроль производства, контроль качества продукции.

Технические данные

Применение	лак-фиксатор
Степень блеска	матовый
Цвет	желтый, зеленый или красный
Вязкость по Брукфильду при 25°C	1.500 мПа·с
Рабочая температура	+5 до +120°C
Высыхание от пыли после	5 мин.
Полное высыхание после	60 мин.
Время отверждения после	12 ч
Прочность на разрыв	2,7 Нм
Устойчивость к температурам	-20 до +120°C