

# Цинк-Алюминий-Спрей WEICON

## Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



Цинк-алюминий-спрей компании WEICON надолго защищает все металлические поверхности от коррозии. При нанесении он образует быстросохнущую, прочную защитную пленку, устойчивую к воздействию соли и воды, а также температуре до прибл. 300°C.

## Применение

- рекомендуется для восстановления поврежденного цинкового покрытия оттенка горячих, гальванизированных поверхностей
- в качестве высокоэффективного, антикоррозийного грунта, например, при окраске кузовов
- для нанесения покрытий на места сварки и сверления
- в качестве проводящего промежуточного слоя при точечной сварке.

## Технические данные


Цвет	RAL 9006, цвет горячих гальванизированных поверхностей
Применение	в помещении и на открытом воздухе
Связующий агент	акриловая смола
Пигмент	хлопьевидные (чешуйчатые) пигменты цинка и алюминия
Чистота пигмента	около 99,5% Al и 94,0% Zn
Содержание металла в сухой пленке	около 51%
Удельный вес	0,90 – 1,0 г/см <sup>3</sup>
Рекомендуемая грунтовка	цинк-спрей
Температура нанесения	+5 до +35°C оптимальная +18 до +25°C
Расход	150 мл/м <sup>2</sup> нанесение крест-накрест
Толщина покрытия	20-40 мкм
Высыхание до отлипа (20°C)	15 мин.

Полное отверждение при (20°C)	12 ч.
Лакировка / повторное окрашивание (20°C)	12 ч.
Устойчивость к истиранию	износостойкий
Решётчатый надрез по DIN 53151 / ISO 2409 для определения прочности сцепления покрытий	GT 0 до GT 1
Стойкость к соляному туману ISO 9227	испытания не проводились
Испытание сгибом на стержне DIN EN ISO 1519	без образования волосяных микротрещин
Наружное покрытие	не требуется
Устойчивость к температурам после полного отверждения	-50 до +300°C
Срок годности	24 мес.

## Инструкция по применению

Предварительно удалите ржавчину с обрабатываемой поверхности. Очистите и обезжирьте поверхность универсальным очистителем S WEICON.

Тщательно встряхните баллон, чтобы отчетливо стал слышен стук смешивающего шарика. Распыляйте цинк-алюминий-спрей равномерно, крест-накрест, как указано на картинке, при комнатной температуре (около 20°C) с расстояния в 25 см.



## Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте. Срок годности 24 месяца.

## Стандартная фасовка

Артикул 11002400-34 – спрей-баллон 400 мл

## Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S

## Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предоставляют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.