

WEICON RK-7000

конструкционный клей Easy-Mix

Описание

Конструкционные клеи Easy-Mix RK 7000, RK 7100 и RK 7200 компании WEICON отличаются следующими свойствами:

- быстрое развитие прочности
- очень высокая прочность на разрыв, сдвиг, ударным нагрузкам
- применяются внутри и снаружи помещений
- обладают превосходной химической стойкостью и устойчивостью к атмосферному воздействию.

Конструкционные клеи серии RK Easy-Mix применяются для жесткого и низкоэластичного склеивания малых поверхностей. Преимуществами жесткого склеивания является предотвращение деформации и поломки деталей за счет равномерного распределения нагрузок и постоянства свойств соединения в связи с отсутствием старения и усталостного разрушения клея, а также достигается снижение массы конструкции за счет замены винтов, заклепок, сварочных соединений.



WEICON RK-7000 - высокопрочный, конструкционный 2-х компонентный клей на основе метилметакрилата. Он применяется для склеивания пластика, металлов, дерева, керамики в машиностроении, производстве отопительного и вентиляционного оборудования, приборостроении, деревообработке, а также в строении рекламных конструкций и моделировании.

Технические данные

Химическая основа	метилметакрилат (ММА)
Пропорция смешивания по объему смола/активатор	1 : 1
Цвет после полимеризации	кремово-белый, молочный
Запах	резкий
Консистенция	пастообразная
Плотность смеси	0,98 - 1,02 гр/см ³
Жизнеспособность при +20°C	15 мин.
Вязкость смеси	40.000 - 60.000 мПа·с
Время схватывания (35% / 20°C) после	40 мин.
Механическая прочность (50% / 20°C) после	60 мин.
Полная полимеризация (100% / 20°C) после	12 час.
Толщина клеевого шва	0,1 - 5,0 мм
Прочность на растяжение средн. DIN 1465:	
на стеклопластике / стекловолокне	9,0 Н/мм ²
на твердом ПВХ	17,0 Н/мм ²

на алюминии	21,0 Н/мм ²
на стали	19,0 Н/мм ²
на нержавеющей стали	17,0 Н/мм ²
на ПММА (акрил)	18,0 Н/мм ²
Сред. модуль упругости (+20°C)	1.400 - 1.700 Н/мм ²
Твердость по Шору	70
DIN EN ISO 868	
Временное сопротивление разрушению ISO 527 макс.	20,0 Н/мм ²
Относительное удлинение при растяжении ISO 527 макс.	35 %
Диапазон рабочих температур	-55 до +125°C
Срок годности	12 месяцев
Насадка для смешивания	арт. 10650005
Ручной дозатор Easy-Mix	арт. 10653050

Предварительная обработка поверхностей

Необходимое условие для успешного склеивания это чистые и сухие поверхности (например очищенные и обезжиренные универсальным очистителем S или очистителем пластика).

Гладкой поверхности должна быть предварительно механически придана шероховатость (наждачной бумагой, пескоструйной обработкой).

Некоторые пластики, в особенности полиамиды, ПТФЭ, полиолефины и т.д. могут быть склеены только после специальной обработки поверхности, например такой как фторизация, плазма низкого давления, коронный разряд, воздействие пламенем и т.д.

Инструкция по применению

Продукт полимеризуется при комнатной температуре, когда его компоненты подаются через насадку для смешивания. Смола и активатор превосходно дозируются, смешиваются и наносятся в одном рабочем процессе. В результате чего обеспечивается неизменное качество и надежность технологического процесса в течении одного серийного производства. Клей наносится равномерным слоем на одну склеиваемую поверхность (одностороннее нанесение).

Вставьте картридж в пистолет и, слегка нажав на спусковой крючок, заведите поршень в цилиндр. Затем снимите колпачок картриджа и выдавите небольшое количество клея, убедившись, что оба компонента подаются одинаково ровно. Присоедините насадку для смешивания на носик картриджа и снова начните выдавливать клей. Не используйте первые 3-5 см адгезива с кончика насадки, т.к. он может недостаточно перемешаться. Нанесение клея необходимо произвести как можно быстрее.

Соедините склеиваемые поверхности и дайте время клею заполимеризоваться. Повышение температуры позволит ускорить этот процесс.

Избегайте смещения деталей во время отверждения продукта. Продукт должен достичь полной прочности прежде, чем будет применена рабочая нагрузка.

Расчетное время жизнеспособности указано для 10 мл клея при температуре материала и температуре воздуха +20°C. Увеличение температуры на 10°C сокращает время жизнеспособности и время полимеризации вдвое. При температуре ниже +16°C жизнеспособность смеси и процесс полимеризации увеличивается на 40%. При температуре ниже +5°C реакция отсутствует.

Компания WEICON рекомендует проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить отвечает ли продукт запрашиваемым свойствам.



FREE CALL: 8 800 550 42 26 | WWW.PREMCLASS.RU

GSM: +7 928 777 4937 | sales8@premclass.ru |

GSM: +7 928 111 5313 | sales4@premclass.ru |

GSM: +7 928 120 9997 | sales1@premclass.ru |

GSM: +7 928 111 9130 | sales7@premclass.ru |

WEICON RK-7000

конструкционный клей Easy-Mix

Очистка

Неотвержденный материал с дозатора и поверхности можно удалить, используя различные растворители, например Универсальный Очиститель S WEICON. Удаление уже смешанного продукта необходимо произвести незамедлительно, поскольку полимеризация происходит быстро.

После использования насадка для смешивания может быть использована в качестве колпачка для упаковки продукта.

При повторном использовании продукта следует использовать новую насадку для смешивания.

Хранение

Срок годности в оригинально закрытой упаковке, при 23°C и 50% влажности воздуха составляет 12 месяцев. Хранение при температуре ниже 8 °C или выше 28 °C может отрицательно сказаться на свойствах продукта.

Стандартная фасовка

Артикул 10565024 – 24мл

Артикул 10565050 – 50мл

Вспомогательные материалы

Артикул 11202500 Универсальный очиститель Cleaner S, 500мл

Артикул 11202400 Очиститель клея и герметика, 400мл

Артикул 11850200 Защитное средство для рук, 200мл

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как условия применения находятся за пределами нашей о гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как сведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).



FREE CALL: 8 800 550 42 26 | WWW.PREMCLASS.RU

GSM: +7 928 777 4937 | sales8@premclass.ru |

GSM: +7 928 111 5313 | sales4@premclass.ru |

GSM: +7 928 120 9997 | sales1@premclass.ru |

GSM: +7 928 111 9130 | sales7@premclass.ru |