

WEICON Нержавеющая Сталь - Спрей защитное покрытие

Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



WEICON Нержавеющая Сталь - Спрей содержит пигмент сплава нержавеющей стали со степенью чистоты около 98,5% и обеспечивает антикоррозионной защитой металлические поверхности. Сплав нержавеющей стали состоит частично из хрома, никеля и марганца.

WEICON нержавеющая сталь - спрей обладает хорошей устойчивостью к кислотам, благодаря чему его можно использовать там, где требуется устойчивое и эффективное защитное покрытие, которое в том числе устойчиво к погодным условиям и агрессивному воздействию окружающей среды.

Применение

- ремонт поврежденных поверхностей из нержавеющей стали, таких как силосные сооружения, трубопроводы
- улучшение оптического вида дерева, стекла, камня, керамики и большинства пластиков
- декорационные работы.


Технические данные

Цвет	RAL 9007, металлик – нержавеющая сталь, матовый
Применение	в помещении и на открытом воздухе
Связующий агент	акриловая смола
Пигмент	пигмент сплава нержавеющей стали
Чистота пигмента	около 98,5%
Содержание металла в сухой пленке	около 45%
Удельный вес	0,9 – 1,0 г/см ³
Рекомендуемая грунтовка	цинк спрей
Температура нанесения	+5 - +35°C оптимальная +18 - +25°C
Расход	120 мл/м ² нанесение крест-накрест
Толщина покрытия	20-30 мкм
Высыхание до отлипа (20°C)	10 мин.
Полное отверждение при (20°C)	4-6 ч.

Лакировка / повторное окрашивание (20°C)	4-6 ч.
Устойчивость к истиранию	износостойкий
Решётчатый надрез по DIN 53151 / ISO 2409 для определения прочности сцепления покрытий	GT 0 до GT 1
Стойкость к соляному туману ISO 9227	---- ч.
Испытание сгибом на стержне DIN EN ISO 1519	без образования волосяных микротрещин
Наружное покрытие	не требуется
Устойчивость к температурам после полного отверждения	от -50 до +300°C
Срок годности	24 мес.

Инструкция по применению

Предварительно удалите ржавчину с обрабатываемой поверхности. Очистите и обезжирьте поверхность Очистителем WEICON Cleaner S. Тщательно встряхните баллон, чтобы отчетливо стал слышен стук смешивающего шарика. Распыляйте спрей равномерно, крест-накрест, как указано на картинке, при комнатной температуре (около 20°C) с расстояния в 25 см.



Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте. Срок годности 24 месяца.

Стандартная фасовка

Артикул 11100400-34 – 400 мл

Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предоставляют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.